

PROFESSIONAL

SOMA FIX®



Professionális megoldások
valódi építőmestereknek

Termékkatalógus



HIGH YIELD

EPS - XPS POLYURETHANE ADHESIVE GUN FOAM

PROFESSIONAL
SOMA
FIX

S937 SOMAFIX 60 MÁSODPERCES 2az1-ben RAGASZTÓHAB

Leírás: A SomaFix 60 másodperces ragasztóhab egy egykomponensű poliuretán hab, ami erős ragasztó hatással bír már 1 perc elteltével. Ideális perforált / nem perforált téglá, kő, fa, ablak/ajtófélfa, padló, dekoratív termékek, gipszkarton, rétegelt lemez, EPS és XPS panelek, kőzetgyapot és blokképítés alkalmazásokhoz. Minden építőanyaghoz tapad, kivéve a szilikont, a teflont, a polietilént és a polipropilént. Száradás után nem tágul. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, híg savnak és maró oldatnak, gőznek és nedvességnek.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a púrháb pisztolyt vagy a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Vigyen fel SomaFix 60 másodperces ragasztóhabot 2-3 cm széles vízszintes és függőleges csikokban a felületre. Várjon 1 percet az alkalmazás után, és illessze össze az anyagokat. Száradás után nem tágul. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix poliuretán púrháb és pisztolytisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrrsödési idő | 3 perc |
| Nyitott idő | 3-5 perc |
| Vágási idő | 5-10 perc |
| Sűrűség | 15-18 g/cm ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| 2-3cm szélességben | 40-45m |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |





S915 SOMAFIX EPS-XPS PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB

Leírás: A SomaFix EPS-XPS poliuretán pisztolyos ragasztóhab egy egykomponensű poliuretán hab EPS és XPS panelek ragasztásához, amelyek hőszigetelést biztosítanak az épületek külső és belső részén. Kiváló tapadási erővel rendelkeznek, hogy a paneleket a legnépszerűbb építőanyagokhoz, betonhoz, vakolathoz, téglához, fához, cementhez, PVC-hez, bitumenmembránokhoz, merev pürhabokhoz ragassza. Alkalmas továbbá egyéb ragasztási munkákhoz, például ablakpárkány telepítésére.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a pürhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Használjon ragasztót a tábla kerületén egy 3 cm széles vonallal, 2 cm távolságot tartva a szélektől, és egyetlen vonal a tábla közepén keresztül. Tegye fel a táblát a falhoz közvetlenül a termék alkalmazása után, enyhén nyomja meg és állítsa be a paneltáblát. A ragasztott panelek 2 óra elteltével rögzíthetők és vakolhatók.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (940 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| 2cm szélességben | 14m ² |
| 3cm szélességben | 10m ² |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

S815 SOMAFIX EPS-XPS KÉZI RAGASZTÓHAB

Leírás: A SomaFix EPS-XPS poliuretán kézi ragasztóhab egy egykomponensű poliuretán hab EPS és XPS panelek ragasztásához, amelyek hőszigetelést biztosítanak az épületek külső és belső részén. Kiváló tapadási erővel rendelkezik, hogy a paneleket a legnépszerűbb építőanyagokhoz, betonhoz, vakolathoz, téglához, fához, cementhez, PVC-hez, bitumenmembránokhoz, merev pürhabokhoz ragassza. Alkalmos továbbá egyéb ragasztási munkákhoz, például ablakpárkány telepítésére.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a fúvóka ravaszt. Használjon ragasztót a tábla kerületén egy 3 cm széles vonallal, 2 cm távolságot tartva a szélektől, és egyetlen vonal a tábla közepén keresztül. Tegye fel a táblát a falhoz közvetlenül a termék alkalmazása után, erősen nyomja meg és állítsa be a paneltáblát. A ragasztott panelek 2 óra elteltével rögzíthetők és vakolhatók.

Polc idő: 15 hónap.

Kiszérelés: 750 ml (940 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrsődési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| 2cm szélességben | 14m ² |
| 3cm szélességben | 10m ² |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |





S960 SOMAFIX GYORS-KÖTÉSŰ PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: Ez egy rendkívül hatékony purhab, amely speciális formulájának köszönhetően gyorsabb kötést biztosít. Kiváló kötéserővel rendelkezik mindenféle anyaghoz. A felhordás után 10 perccel a hab vágható és 1,5 óra elteltével teljesen kikeményedik. Alkalmas ajtók és ablakkeretek beépítésére, hideg- és melegvíz-vezetékek, valamint elektromos berendezések szigetelésére, hézagok, lyukak és repedések kitöltésére. Bármilyen építőanyaghoz kötődik, kivéve a szilikont, teflont, polietilént és polipropilént. Ellenáll a zord időjárási körülményeknek, a tengervíznek, a gőznek és a nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető.

Használati utasítás: Erősen rázza fel 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.
Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 870 ml (1030 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 3-5 perc |
| Vágási idő | 10 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 70-75 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

S819 SOMAFIX 2az1-ben PURHAB

Leírás: A SomaFix 2az1-ben purhab egy egykomponensű PU hab, amelyet pisztollyal és fúvókával is használható. Az előnyei a könnyebb alkalmazás és az újrafelhasználhatóság. Kiváló hang-és hőszigetelést biztosít. Jól tapad valamennyi építőanyaghoz, mint például a fához, betonhoz, porózus betonhoz, téglához, fémhez és alumíniumhoz, kivéve a szilikont, a teflont, a polietilént és a polipropilént. Az építőiparban (ablak-és ajtókeretek) tömítésére, töltésére, szigetelésére, rögzítésére és szerelésére használják. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és páratartalomnak.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt vagy a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse [A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez]. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix poliuretán purhab és pisztolytisztítóval. Mivel a hab kitágul, megfelelő mennyiséget kell használni.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (870 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Nyitott idő | 3-5 perc |
| Vágási idő pisztollyal | 35-45 perc |
| Vágási idő fúvókával | 45-60 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Sűrűség fúvókával: | 20-25 kg/m ³ |
| Hőállóság: | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal pisztollyal: | 50-55 liter |
| Kihozatal fúvókával: | 45-50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet: | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet: | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet: | +20°C |





S813 SOMAFIX VISSZAZÁRHTÓ KÉZI PURHAB

Leírás: A SomaFix visszazárható kézi purhab egy olyan hab, amely a szabadalmaztatott blokkolásgátló szeleprendszernek köszönhetően többször újra használható marad. A nem szívárgó szelep-adapter rendszer lehetővé teszi a hab többszöri használatát hosszabb ideig. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg- és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. [A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez]. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, tengervíznek, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 25-30 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

S911 SOMAFIX PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: A SomaFix pisztolyos purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, hideg-és meleg víz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. [A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez]. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 30-45 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |



S971 SOMAFIX PISZTOLYOS TÉLI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, hideg-és meleg vízcsövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez. Alkalmos téli használatra -15C-ig.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | -15°C/+30°C |
| Tárolási hőmérséklet | -5°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

S811-05-01 SOMAFIX KÉZI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg-és meleg víz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárás viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (850 g); 500 ml (430 g); 300 ml (345 g)
x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 50 liter / 30 liter / 18 liter |
| 2-3cm szélességben | 10m ² |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |



S871 SOMAFIX KÉZI TÉLI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi téli purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg-és meleg vízcsövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez. Alkalmas téli használatra -15C-ig.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Kihozatal | 50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | -15°C/+30°C |
| Tárolási hőmérséklet | -5°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

SE600 SOMAFIX KÉZI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg-és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 600 g x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 25-30 kg/m ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |





S921 SOMAFIX ALACSONY TÁGULÁSÚ PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: A SomaFix alacsony tágulású poliuretán pisztolyos purhab egy olyan szerelőhab, amelynek alacsony a tágulási tulajdonsága, hogy száradáskor ne fejtsen ki felesleges nyomó vagy húzó hatást az ajtó és ablakkeretre. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg és meleg-víz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára és műanyagokra, (nem ragad PTFE-re, szilikonra, polietilénre, polipropilénre). Fémfelületeket elő kell alapozni. Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 50mm, akkor az anyagot több rétegben kell felvinni. Minden rétegnél várjuk meg a kikeményedést. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vegyi alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Kihozatal: | 45-55 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet: | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet: | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet: | +20°C |

S921W ALACSONY TÁGULÁSÚ PISZTOLYOS TÉLI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg-és meleg vízcsövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez. Alkalmas téli használatra -15C-ig

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A hab nem ragad PTFE-re, szilikonra, polietilénre, polipropilénre. Fémfelületeket elő kell alapozni. Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 50mm, akkor az anyagot több rétegben kell felvinni. Minden rétegnél várjuk meg a kikeményedést. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrsődési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 15-20 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/m ³ |
| Kihozatal | 45-55 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | -15°C/+30°C |
| Tárolási hőmérséklet | -5°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |





S923 SOMAFIX B1 TÜZGÁTLÓ PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: Többcélú tűzgátló kitöltő poliuretán pisztolyhab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Megfelel a DIN-4102-1-es, valamint az EN-1366-4-es sztenderdeknek. B1-es tűzgátló és égésgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Elsősorban tűzzáró ajtók beépítéséhez, elektromos berendezésekhez, rések kitöltésére, hideg és meleg-víz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére ajánlott.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára és műanyagokra, (nem ragad PTFE-re, szilikonra, polietilénre, polipropilénre). Fémfelületeket elő kell alapozni. Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 50mm, akkor az anyagot több rétegben kell felvinni. Minden rétegnél várjuk meg a kikeményedést. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (940 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán Prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 8-10 perc |
| Vágási idő | 30-45 perc |
| Sűrűség | 20-25 kg/m ³ |
| Tűzosztály | B1 |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | 45-50 liter |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |

S940 SOMAFIX PISZTOLYOS SZIGETELŐ PURHAB SZPRÉ

Leírás: Egykomponensű poliuretán ragasztóhab, ami kifejezetten erős hő-és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Nagyon jól ragad számos különféle anyaghoz. Egyaránt használható falak, ajtók, csövek, tetők, padlások, födémekek, padlók és tartályok szigetelésére.

Használati utasítás: Könnyen felvihető a pisztoly elejére felszerelt különleges szórófejjel. 1 palack 2m² felület 2cm vastag borítására elegendő. Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. A szórófejet állítsa a kívánt felületi pozícióhoz. 30 percnyi száradás után további rétegek is felvihetőek. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. 30-40 cm-ről kell alkalmazni. A kifújás sebességét és mennyiségét a pisztoly hátsó felén lévő csavarral lehet szabályozni. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 750 ml (910 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vegyí alapanyag | Poliuretán prepolimer |
| Keményedés | A levegő páratartalmára |
| Bőrösödési idő | 5-10 perc |
| Vágási idő | >60 perc |
| Sűrűség | 17-20 kg/cm ³ |
| Hőállóság | -40°C-tól +100°C-ig |
| 1,5 cm szélességben | 3m ² |
| 2 cm szélességben | 2m ² |
| Hővezető képesség | 0,038 W/mK |
| Alkalmazási hőmérséklet | 0°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+30°C |
| Ideális palack hőmérséklet | +20°C |





S899 SOMAFIX PURHABTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Mindenféle poliuretán alapú vegyi anyag eltávolítására. Frissen, száradás előtt alkalmazva távolítja el a habot. (Száradás után a purhab már csak mechanikus úton távolítható el.) Megfelelő használat esetén, meghosszabbítja a kinyomó pisztolyok élettartamát. Kinyomó pisztolyok és a purhabbal véletlenül beszennyezett felületek tisztítására.

Használati utasítás: Alaposan felrázandó. Szorosan a kinyomó pisztolyra kell rögzíteni, és azt addig nyomni, amíg a tisztító ki nem jön a pisztolyból. Egyéb purhab maradványok is letisztíthatók vele. Kesztyű és védőszemüveg használata javasolt.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 500 ml (430 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Vegyi alapanyag | Oldószer keverék |
| Sűrűség | 0,75-0.85 g/cm ³ |
| Alkalmazási hőmérséklet | -10°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | 10°C/+30°C |

FLEXI



WATER RESISTANT
NON SOLUBLE IN WATER

FLEXI SILICONIZED SEALANT-S190

PROFESSIONAL
**SOMA
FIX**

S190 SOMAFIX RUGALMAS SZILIKONIZÁLT TÖMÍTŐ - FLEXI

Leírás: Egykomponensű, elasztikus, vízálló tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető, könnyen kenhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Száradás után is rugalmas marad egy bizonyos mértékig. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagyló, fürdőkádb, vécészsék, csempek, kerámia illesztések, fa és fém panelek, installációk kapcsolódásai. Alkalmas hang, víz és por elleni szigetelésre.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Kézi vagy pneumatikus pisztollyal hordjuk fel az anyagot. 3 órán át védje a víztől.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (390 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vegyí alapanyag | Akril diszperzió |
| Teljes kikeményedési idő | 1-2mm/nap |
| Bőrösödési idő | 15-45 perc |
| Sűrűség | 1.12 g/cm ³ +-0,03 |
| pH | 7,5-9 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+40°C |

S121 SOMAFIX SZILIKONIZÁLT AKRIL TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, elasztikus, akril bázisú tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető. Könnyen kenhető és szintezhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Száradás után is rugalmas marad egy bizonyos mértékig. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri kis repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagyló, fürdőkád, vécésészék, csempék, kerámia illesztések, fa panelek installációk kapcsolódásai fugázáshoz, járművek hang, víz és por elleni szigetelése.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. Felhordás után vízzel simítsa a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (500 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Vegyí alapanyag: | Akril diszperzió |
| Teljes kikeményedési idő: | 1-2mm/nap |
| Bőrösödési idő: | 15-45 perc |
| Sűrűség: | 1.62 g/cm ³ +-0,01 |
| pH: | 7,5-9 |
| Alkalmazási hőmérséklet: | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet: | +5°C/+35°C |



S101 SOMAFIX AKRIL TÖMÍTŐ



Leírás: Egykomponensű, elasztikus, akril bázisú tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető. Könnyen kenhető és szintezhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Száradás után is rugalmas marad egy bizonyos mértékig. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri kis repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagylók, fürdőkádak, vécésészék, csempék, kerámia illesztések, fa panelek, installációk.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. Felhordás után vízzel simítsa a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcídő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (500 g) x 24 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vegyi alapanyag | Akril diszperzió |
| Teljes kikeményedési idő | 1-2mm/nap |
| Bőrösödési idő | 15-60 perc |
| Sűrűség | 1.62 g/cm ³ +-0,03 |
| pH | 7,5-9 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+35°C |

S260-61 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festethető. Padlólapok, csempék, és fali párkányok kötőanyagaként használható. Alkalmas PVC ablakok és ajtók, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Használata kifejezetten ajánlott lúgos jellegű felületeken, úgy, mint beton, malter, habarcs, cement, zománc, klinker-és egyéb téglák, festett faanyagok és műanyagok. Könnyű felvinni, erősen tapad. Kiváló hatásfokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikonmaradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 280 ml (330 g) x 24 db / karton

Színek: színtelen-fehér.



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kikeményedési rendszer | Alkoxi-semleges |
| Extrudálási sebesség | 200 ml/min |
| Keményedési sebesség | 3 mm/nap |
| Szakítószilárdság | 0,70 N/mm ² |
| Shore keménység A | 24 |
| Teljes kikeményedési idő | 1-2 mm/nap |
| Bőrösödési idő | 15-18 perc |
| Sűrűség | 1.01 g/cm ³ +-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +180°C-ig |
| Modulus 100%-os nyúlásnál | 0,35 N/mm ² |
| Szakítószilárdság | 4,6 N/mm |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+35°C |



színtelen



fehér

S620-21-22 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON



Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festhető. Padlólapok, csempék, és fali párkányok kötőanyagaként használható. Alkalmos PVC ablakok és ajtók, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Használata kifejezetten ajánlott lúgos jellegű felületeken, úgy, mint beton, malter, habarcs, cement, zománc, klinker-és egyéb téglák, festett faanyagok és műanyagok. Könnyű felvinni, erősen tapad. Kiváló hatásfokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 600 ml (600 g) x 20 db / karton

Színek: színtelen-fehér-fekete.

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kikeményedési rendszer | Alkoxi-semleges |
| Extrudálási sebesség | 200 ml/min |
| Keményedési sebesség | 3 mm/nap |
| Szakítószilárdság | 0,70 N/mm ² |
| Shore keménység A | 24 |
| Teljes kikeményedési idő | 1-2 mm/nap |
| Bőrösödési idő | 15-18 perc |
| Sűrűség | 1.01 g/cm ³ +-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +180°C-ig |
| Modulus 100%-os nyúlásnál | 0,35 N/mm ² |
| Szakítószilárdság | 4,6 N/mm |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+35°C |



S200-01 SOMAFIX UNIVERZÁLIS SZILIKON

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festethető. Kiváló hatásokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, PVC ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá használható fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére, valamint fürdőkádak, mosogatók, csempék és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Könnyű felvinni, erősen tapad. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 280 ml (320 g) x 24 db / karton

Színek: színtelen-fehér.



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kikeményedési rendszer | Acetoxi |
| Extrudálási sebesség | 800ml/min |
| Keményedési sebesség | 4 mm/nap |
| Szakítószilárdság | 0,60 N/mm ² |
| Shore keménység A | 18 |
| Bőrösödési idő | 15-18 perc |
| Sűrűség | 1.01 g/cm ³ +-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +180°C-ig |
| Modulus 100%-os nyúlásnál | 0,36 N/mm ² |
| Szakítószilárdság | 4,0 N/mm |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+35°C |



színtelen



fehér



S610-11-12 SOMAFIX UNIVERZÁLIS HURKÁS SZILIKON

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festethető. Kiváló hatásfokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, PVC ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá használható fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére, valamint fürdőkádak, mosogatók, csempék és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Könnyű felvinni, erősen tapad. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 600 ml (580 g) x 20 db / karton

Színek: színtelen-fehér-fekete.

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kikeményedési rendszer | Acetoxi |
| Extrudálási sebesség | 800ml/min |
| Keményedési sebesség | 4 mm/nap |
| Szakítószilárdság | 0,60 N/mm ² |
| Shore keménység A | 18 |
| Bőrösödési idő | 15-18 perc |
| Sűrűség | 1.01 g/cm ³ +-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +180°C-ig |
| Modulus 100%-os nyúlásnál | 0,36 N/mm ² |
| Szakítószilárdság | 4,0 N/mm |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+35°C |



S240-41 SOMAFIX SZANITER SZILIKON

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, savas szilikon tömítő, fürdőszobai és általános használatra egyaránt alkalmas. A levegő nedvességtartalmától szobahőmérsékleten kikeményedik, rugalmas vízzáró szilikonréteget képez. Ellenáll a penészedésnek, gyorsan ragadasmentesse válik. Padlólapok, csempék, és falipárkányok kötőanyagaként használható. Fürdő, mosogató, kád, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz és por elleni szigetelésére. Könnyű felvinni, erősen tapad. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 280 ml (320 g) x 24 db / karton

Színek: színtelen-fehér.



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kikeményedési rendszer | Acetoxi |
| Extrudálási sebesség | 500ml/min |
| Keményedési sebesség | 4 mm/nap |
| Szakítószilárdság | 0,70 N/mm ² |
| Shore keménység A | 18 |
| Bőrösödési idő | 20 perc |
| Sűrűség | 1.01 g/cm ³ +/-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +180°C-ig |
| Modulus 100%-os nyúlásnál | 0,38 N/mm ² |
| Szakítószilárdság | 4,5 N/mm |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+35°C |



színtelen



fehér



EXCELLENT ADHESION

PUR MARINE ADHESIVE

PROFESSIONAL
**SOMA
FIX**

S580 SOMAFIX HIBRID ERŐS KÖTÉSŰ RAGASZTÓ - HIGH TACK

Leírás: Egykomponensű, hibrid, polimer alapú ragasztó. Magas kötési szilárdságot biztosít ipari alkalmazások esetén is. Oldószermentes, szagtalan, festhető, könnyen kezelhető. Kiválóan alkalmas különböző anyagok, úgy, mint kövek, fémek, fa, gumi, üveg, alumínium, kerámia, gipszkarton, és a legtöbb műanyag ragasztására, javítására. Használható ajtók, ablakok, párkányok, keretek, szigetelő panelek, fürdőszobai szerelvények, tető-és teraszlemek rögzítésére.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a ragasztót a felületre csíkban vagy pontokban 15cm-es intervallumokban. Az anyagokat megfelelően kell rögzíteni.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 290 ml (480 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Vegyí alapanyag | Hibrid polimer |
| Teljes kikeményedési idő | 3-4 mm/24 óra |
| Bőrösödési idő | Körülbelül 5 perc |
| Sűrűség | 1,4-1,6 g/cm ³ |
| Shore A | 60+-5 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +90°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+35°C |



S545 SOMAFIX HIBRID ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ - MULTIBOND

Leírás: egykomponensű, nagy modulusú, hibrid polimer alapú, rendkívül erős ragasztó. Oldószermentes, gyorsan keményedő, festhető, szagtalan, rendkívül ellenálló a zord időjárási körülményekkel szemben. Sokféle anyagot lehet szögek és csavarok nélkül ragasztani vele (kivéve a PE, PP és PTFE, valamint a szilikon). Alkalmazható külső és belső építési ragasztáshoz és rögzítéshez, díszlécek, ajtó- és ablakkeretek, gipszlécek, párkányok, mennyezeti kiegészítők, fa szekrények és lépcsők, fémek és műanyagok illesztéséhez, valamint repedések és üregek kitöltéséhez. Jól használható víz alatti ragasztási projektekhez medencékben, jachtokon.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a szilikon pisztolyra. Gyöngy formájában vigye fel a ragasztót a felületre.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 290ml 500g x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Vegyí alapanyag | Hibrid polimer |
| Bőrösödési idő | 10-15 perc |
| Sűrűség | 1,63 g/cm ³ +-0,01 |
| Hőellenállás | -40°C-tól +90°C-ig |
| Shore keménység A | 70 - 80 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -0°C/+40°C |

S150 SOMAFIX PU RAGASZTÓ - CLEAR BOND

Leírás: Egykomponensű, átlátszó, oldószermentes, nedvességgel kikeményedő poliuretán alapú építőipari ragasztó, kiváló ellenálló képességgel a vízzel, hővel és időjárási körülményekkel szemben. Különböző anyagok ragaszthatóak vele szögek és csavarok nélkül. Erőteljes ragasztást biztosít fatermékek, forgácslap, rétegelt lemek, lépcsőfelújítás, fém ajtó sarokcsatlakozások, tűzálló farostlemezek és gipszkarton, díszlécek, ajtó- és ablakkeretek, gipszlécek, saroklécek, mennyezeti kiegészítők, fa szekrények, ablakok, homlokzatok, természetes kövek, téglák és kerámia, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél réz, PVC és egyéb műanyagok esetében is.

Használati utasítás: A felületnek tisztának kell lennie. A PU ragasztó egy patronos fúvókán keresztül nyomható ki. A kikeményedéshez valamennyi nedvesség szükséges. Ezért a ragasztót gyöngyök formájában kell felhordani a nedvességet át nem engedő felületekre, vagy ezeket a ragasztás előtt meg kell nedvesíteni.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (400 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Vegy alapanyag | Polierután |
| Bőrösödési idő | 8-10perc |
| Sűrűség | 1,13 g/cm ³ +-0,03 |
| Hőállóság | 40°C-tól +80°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+35°C |



S176 SOMAFIX DÍSZLÉC ÉS STUKKÓ RAGASZTÓ - EXPRESS

Leírás: A SomaFix Express ragasztó egy gyorsan kikeményedő, akril alapú ragasztó, oldószermentes, szagtalan és festhető ragasztó, kiváló tapadóerővel. Használható számos anyaghoz például fa, kerámia, vakolat, téglá, fém és csempe ragasztására. Tökéletes díszlécek, szegélylécek, gipszkarton, PVC panelek és dekorációs anyagok rögzítéséhez. Belső falak repedéseinek javítására is használható.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a ragasztót a felületre csíkban vagy pontokban 15cm-es távolságokban. Az anyagokat megfelelően kell rögzíteni.

Pólcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 310 ml (485 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Vegyí alapanyag | Akril diszperzió |
| Teljes kikeményedési idő | 24 óra |
| Bőrösödési idő | Körülbelül 15-20 perc |
| Sűrűség | 1,4 g/cm ³ +/-0,1 |
| pH | 7,5-9 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |
| Tárolási hőmérséklet | 0°C/+40°C |

S500 SOMAFIX PARKETTA ÉS FARAGASZTÓ D3

Leírás: Poli-vinil-acetát alapú ragasztó. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Ellenáll a víznek. Rugalmas. Laminált padlók és fa elemek ragasztására. Ajtók és ablakok gyártásához. Faanyagok ragasztására MDF-hez, forgácslemezekhez. Fürdőszoba-és konyhabútorokhoz. Használható javításra, rögzítésre, nedves közegekben is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Az alkalmazandó részeknek kompatibilisnek kell lenniük egymással. Kenjen ragasztót az egyik felületre csíkokban, majd nyomja össze a ragasztandó részeket. A teljes száradás 6-12 órát vesz igénybe.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 500 ml (550 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Vegy alapanyag | PVAc |
| pH | 4+-1 |
| Viszkozitás (cps, max) | 50,000 |
| Mft(°C) | 18 |
| Sűrűség | 1,01 g/cm ³ |
| Tg(°C) | 20 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+35°C |



S605 SOMAFIX KÜLTÉRI FARAGASZTÓ D4



Leírás: Egykomponensű, polimer alapú, poliuretán faragasztó. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Ellenáll a víznek. Alkalmos nedves felületeken történő használatra is. Gyorsan válik ragadás-mentessé. Alkalmos fa elemek ragasztására porózus anyagokhoz, például MDF-hez, forgácslemezekhez, mindenféle faanyaghoz, gumihoz, bőrhöz, üveghez, fémekhez, téglához, polisztirol habokhoz, és a legtöbb műanyaghoz. Használható javításra, rögzítésre, kül-és beltéren, sőt akár csónakokhoz, hajókhoz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Ha benedvesíti a ragasztandó felületet, az gyorsítja a kötést. Kenjen ragasztót az egyik felületre, majd néhány percen belül nyomja össze a ragasztandó részeket. A felvitt felületeket 20 percen belül össze kell illeszteni, majd össze kell nyomni, amíg a teljes kikeményedést el nem éri. **FONTOS!** A szavatossági idő korlátozott, ha a palackot kinyitják, a nedvesség által a ragasztó megkeményedik. A palackot használat után szorosan zárva kell tartani.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 500 ml (550 g) x 24 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Vegyí alapanyag | PU prepolimer |
| Keményedés | Nedvesség hatására |
| Viszkozitás | 6500 mPas |
| Sűrűség | 1,14 g/cm ³ +-0,03 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+35°C |

S663 SOMAFIX UNIVERZÁLIS AKTIVÁTOROS GYORSRAGASZTÓ

Leírás: Aktivátorból és nagy viszkozitású cianoakrilát ragasztóból álló készlet. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Gyorsan válik ragadás-mentessé. Különösen jól használható porózus anyagokon. Alkalmas függőleges felületeken történő használatra is. Mindenféle fa, MDF, forgácslemezek, gumi, bőr, üveg, alumínium, fém és a legtöbb műanyag ragasztására, javítására, rögzítésére.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület száraz és tiszta, por, szennyeződés, rozsdás és zsírtmentes. Fújja az aktivátort a felületre, hagyja elpárologni. Vigyen fel ragasztót a másik felületre. Szerelje össze az alkatrészeket, és néhány másodpercig nyomással tartsa össze.

Polcidő: Megtalálható a termék csomagolásán.

Kiszerezés: 200 ml + 50 g x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-----------------|------------------------|
| Vegyí alapanyag | Etil-2-cianoakrilát |
| Megjelenés | Tiszta, átlátszó |
| Sűrűség | 1,05 g/cm ³ |
| Mft[°C] | 18 |
| Viszkozitás | 1200-1800 cP |
| Lobbanáspont | >81°C |



S421-22-23-24-25-26-27 SOMAFIX PU TÖMÍTŐ



Leírás: Egykomponensű, kettős célú pisztolyos poliuretán tömítő és szigetelő anyag, amely tartósan megőrzi rugalmasságát. Kinyomást követően a légkör nedvessége következtében gyorsan megköt. Festhető. Könnyen elsimítható. Nem korrodál. Víz és időjárás álló. Sokféle ragasztási és tömítési feladatra alkalmas. Jól rögzíti a cement alapú anyagokat, a téglát, a kerámiákat, üveget, fémeket, faanyagokat, a lakkozott felületeket, a poliésztert, az akrilt és a különféle műanyagokat. Alkalmas bármely anyagú ablak-és ajtókeret rögzítésére, alátétek, fedők, vízhatlan záróelemek, illetve bármilyen könnyű szerkezetű építőelem rögzítésére, továbbá víztartályokhoz és silókhoz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 280 ml (370 g) x 12 db / karton

Színek: fehér-fekete-barna-szürke-bézs-antracit-rozsdavörös

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vegyi alapanyag | Poliuretán |
| Teljes kikeményedési idő | 2-2,5mm/nap |
| Bőrösödési idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 1.14 g/cm ³ +-0,02 |
| Hőállóság | -40°C-tól +90°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |

S751-52-53-54-55-56-57 SOMAFIX PU HURKÁS TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, kettős célú pisztolyos poliuretán tömítő és szigetelő anyag, amely tartósan megőrzi rugalmasságát. Kinyomást követően a légkör nedvessége következtében gyorsan megköt. Festhető. Könnyen elsimítható. Nem korrodál. Víz és időjárás álló. Sokféle ragasztási és tömítési feladatra alkalmas. Jól rögzíti a cement alapú anyagokat, a téglát, a kerámiákat, üveget, fémeket, faanyagokat, a lakkozott felületeket, a poliésztert, az akrilt és a különféle műanyagokat. Alkalmas bármely anyagú ablak-és ajtókeret rögzítésére, alátétek, fedők, vízhatlan záróelemek, illetve bármilyen könnyű szerkezetű építőelem rögzítésére, továbbá víztartályokhoz és silókhoz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 600 ml (750 g) x 20 db / karton

Színek: fehér-fekete-barna-szürke-bézs-antracit-rozsdavörös



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Vegyai alapanyag | Poliuretán |
| Teljes kikeményedési idő | 2-2,5mm/nap |
| Bőrösödési idő | 45-60 perc |
| Sűrűség | 1.14 g/cm ³ ±0,02 |
| Hőállóság | -40°C-tól +90°C-ig |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+40°C |



SE700 SOMAFIX VEGYI DÜBEL



Leírás: Kétkomponensű, poliészter alapú rögzítő gyanta. Alkalmazásához kinyomó pisztoly és egy statikus mixer szükséges (termék csomagolása tartalmazza). Gyorsan szárad. Lehetővé teszi, hogy egymáshoz közeli pontokon rögzítsünk szerkezeti elemeket. Függőleges és vízszintes felületeken is használható. Kiválóan alkalmas számos különböző anyaghoz történő rögzítésre, üreges anyagoknál és tömör betonban egyaránt; valamint természetes kövekhez és gránithoz, továbbá kábelcsatornákhöz, csőcsatlakozásokhoz, fémprofilokhoz, illetve konyhai és fürdőszobai szerelvényekhez.

Használati utasítás: Vegye le a csavaros kupakot. Csavarja rá a statikus keverőt a megfelelő befecskendező patronra. Helyezze be a patronát a pisztolyba. Addig kell működtetni a pisztolyt, amíg a kiömlő gyanta egyenletes szürkévé nem válik. Ne használja az első 10 cm-t.

Szilárd anyagokra vonatkozó utasítások: Használjon megfelelő szárat a fúráshoz. Távolítsa el a port a lyukból. Fecskendezze be a gyantát, amíg a fúrólyuk 2/3-át meg nem tölti. Tekintse meg a kikeményedési időt, hogy megtudja, mikor tölthető be a horgony. Utasítások üreges anyagokhoz: Használjon megfelelő szárat a fúráshoz. Helyezze be a megfelelő perforált hüvelyt. Fecskendezze be a gyantát. Tekintse meg a kikeményedési időt, hogy megtudja, mikor tölthető be a horgony.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerezés: 300 ml (610 g) x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|-------------------------|------------|
| Vegyialapanyag | Poliészter |
| Bőrösödési idő | 10perc |
| Sűrűség | 1,65-1,75 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+30°C |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C/+25°C |

**EASY
TO SPRAY**

**350
ml**



S80 MULTI USE SPRAY

**PROFESSIONAL
SOMA
FIX**



S80 SOMAFIX UNIVERZÁLIS KENŐSZPRÉ - COBRA

Leírás: Átjárja a rozsdás és összeragadt mozgó alkatrészeket. Ken, lazít, tisztít. Véd a rozsdásodástól. Távol tartja a nedvességet. A háztartásokban és az iparban egyaránt használható. Lazítja a szerelvényeket, anyákat, csavarokat, láncokat, fogaskerekeket, görgőket, kerékpár váltókat és beragadt ajtózárat. eltávolítja a nedvességet az elázott alkatrészekről, például a motorokból, indítógyertyákról, valamint az elektromos és kézi szerszámokról.

Használati utasítás: Használat előtt felrázandó. Fújja a kezelendő területre függőlegesen tartva a palackot, és várjon, amíg átjárja a szükséges részeket.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 350 ml x 24 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|-------------------------|------------------|
| Vegyí alapanyag | Oldószer-keverék |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+45°C |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C/+35°C |



S29 SOMAFIX SZILIKON KENŐSZPRÉ

Leírás: Száraz kenést biztosít, gátolja a tapadást, a rozsdásodást és a statikus elektromosságot. Nem tapad, nem oxidál, és nem hagy foltot. Távol tartja a nedvességet, vízzáró. Használható fémek, műanyagok, fa, és gumi összetapadás elleni védelméhez, valamint elektromos indítóberendezésekhez, ajtókhöz, tolóajtókhöz, ablakokhoz.

Használati utasítás: Használat előtt alaposan felrázandó. Fújja a kezelendő területre 15-20 cm távolságból, függőlegesen tartva a palackot, és várjon, amíg átjárja a szükséges részeket.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 400 ml x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|-------------------------|------------------|
| Vegyí alapanyag | Oldószer-keverék |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+35°C |

S31 SOMAFIX MOTORTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Eltávolítja az olajat, kátrányt és port a személygépkocsi-, teherautó- és hajómotorokról és könnyű tisztítást biztosít. Nem tartalmaz savat és nem maró hatású.

Használati utasítás: A jármű motorjának vízzel történő mosása után alkalmazzon motortisztító szprét. 5-10 perccel később ismét permetezzen rá vizet, és ez eltávolítja az összes szennyeződést és port a motorról.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 500 ml x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|------------------|
| Vegyí alapanyag | Oldószer-keverék |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+35°C |



S35 SOMAFIX FÉKTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Fékek, fékbetétek, fékdobok, váltók és differenciálmű tisztítására. Illékony, nem hagy foltot és semmilyen maradványt a kezelt felületeken. Könnyedén eltávolítja a hidraulikus folyadékot, a zsírt és az olajat. Javítja a fékek működését, megelőzi a csikorgást.

Használati utasítás: Használat előtt felrázandó. Fújja a kezelendő területre 15-20 cm távolságból. A kosz és a zsír egy idő után fel fog oldódni. Törölje le egy tiszta száraz ronggyal. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 500 ml x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|-------------------------|------------------|
| Vegyí alapanyag | Oldószer-keverék |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C/+35°C |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C/+35°C |



S038 SOMAFIX CSAPÁGYRÖGZÍTŐ



Leírás: Egykomponensű, gyanta alapú, magas viszkozitású, magas erősségű termék. Mindenféle kemény felületen használható. Mechanikus kapcsolatok megerősítésére szolgál. Alacsony viszkozitása miatt kitölti a legkisebb hézagokat. Alkalmos csapágyak, tengelyek és más hengeres illesztések tartós rögzítéséhez.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a rögzítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vegyí alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Folyékony |
| Viszkozitás | Közepestől a magasig |
| Erősség | Magas |

S074 SOMAFIX TÖMÍTÉSKÉSZÍTŐ



Leírás: Sűrű paszta állagú általános tömítéskészítő. Kitölti a réseket két felület között, és egy rugalmas tömítéshez hasonló zárást biztosít. Alacsony nyomás mellett vízhatlanságot biztosít rögtön az alkalmazást követően. Rugalmas és cseppmentes. Ellenáll a vibrációnak. Üzemanyag és vízpumpákhoz, csapágydobozokhoz, motor termosztátokhoz, légsűrítő kompresszorokhoz, különböző szivattyúkhoz, üzemanyagtartályokhoz stb. Meglévő tömítésekre is rákenhető.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Nyomja össze a tömítendő részeket a száradásig.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 72 db / karton (12 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Vegyí alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Paszta |
| Viszkozitás | Magas |
| Erősség | Közepes |

S043 SOMAFIX MENETRÖGZÍTŐ - KÖZEPES ERŐSSÉGŰ

Leírás: Közepes erősségű menetrögztítő. Nem folyik meg a becsavarást megelőzően. Csak a levegő hiányában szárad a szorosan összeillesztett fémrészek között. Megakadályozza a vibráció miatti kilazulást és a mentek közötti szivárgást. Véd a rozsdásodástól. Enyhén olajos közegben is köt, de tiszta felületeken jobb határfokú. Mindenféle csavar és anya rögzítésére alkalmas. Használható motorblokkokon, futószalagokon, valamint gépek alkatrészeinek általános összeillesztésekor.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a menetrögztítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Vegyi alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Pasztas |
| Viszkozitás | Magas |
| Erősség | Közepes |



S070 SOMAFIX MENETRÖGZÍTŐ - NAGY ERŐSSÉGŰ

Leírás: Nagy erősségű, végleges menetrögztítő. Nem folyik meg a becsavarást megelőzően. Csak a levegő hiányában szárad a szorosan összeillesztett fémrészek között. Megakadályozza a vibráció miatti kilazulást és a mentek közötti szivárgást. Véd a rozsdásodástól. Mindenféle csavar és anya rögzítésére alkalmas. Különösen alkalmas nagy menettávolságú csavarok rögzítésére, illetve ahol maximális kötési erősség szükséges. Használható motorblokkokon, futószalagokon, valamint gépek alkatrészeinek általános összeillesztésekor.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a menetrögztítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vegyi alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Folyékony |
| Viszkozitás | Közepestől a magasig |
| Erősség | Nagy |



S042 SOMAFIX MENETTÖMÍTŐ

Leírás: Közepes viszkozitású, közepes erősségű tömítőanyag. Nem folyik meg az összeillesztést megelőzően. Könnyen alkalmazható a menetes illesztések szigetelésére. Kézi szerszámokkal eltávolítható. Alkalmas minden olyan illesztés rögzítéséhez, ahol közepes vagy nagy nyomást kell elbírnia.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a szigetelőt 360 fokban, majd szerelje össze a részeket. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető. Szétszerelés előtt érdemes felmelegíteni az illesztést.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vegyí alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Folyékony |
| Viszkozitás | Közepestől a magasig |
| Erősség | Közepes |

S077 SOMAFIX MENETTÖMÍTŐ

Leírás: Magas viszkozitású, közepes erősségű tömítőanyag. Nem folyik meg az összeillesztést megelőzően. Könnyen alkalmazható a menetes illesztések szigetelésére. Kézi szerszámokkal eltávolítható. Alkalmas minden olyan illesztés rögzítéséhez, ahol közepes vagy nagy nyomást kell elbírnia. Különösen alkalmas széles részek kitöltésre és 0,5mm-nél nagyobb menettávolságokhoz.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a szigetelőt 360 fokban, majd szerelje össze a részeket. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető. Szétszerelés előtt érdemes felmelegíteni az illesztést.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 72 db / karton (12 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Vegyí alapanyag | Metakrilát-észter |
| Megjelenés (kikeményítetlenül) | Folyékony |
| Viszkozitás | Közepes a magasig |
| Erősség | Közepes |



PURHABPÍSZTOLYOK



FG100 / 20 db/doboz



SM 0009CT / 20 db/doboz

SZILIKON PISZTOLYOK



SM 0056 / 12 db/doboz



S496 Aluminium / 12 db/doboz



Professzionális Megoldások

www.somafix.hu

PROFESSIONAL
SOMA
FIX®

A SomaFix Magyarország csapata már 2020 óta képviseli a SomaFix márkát az országban. A SomaFix a professzionális építőmesterek és építőipari vállalatok kedvelt márkája és összességében 6 kontinens, 60 országában van jelen. A termékcsalád száznál is több tagja lefedi az építőipari segédanyagok széles skáláját: a purhabok minden típusától, a különböző szilikon alapú termékeken át, a ragasztó-, szigetelő- és tömítőanyagok teljes vertikumáig.

A SomaFix termékek importőre a Födémpanel Kft.



A honlapunkat
a QR kód befotózásával
vagy a
www.somafix.hu
oldalra kattintva találja meg.

Az Ön SomaFix partnere:

